



您在防水领域的合作伙伴

建筑防水领域用聚合物乳液

塞拉尼斯亚太区

世界一流乳液的全球领先供应商

塞拉尼斯生产和提供多种防水专用的高性能醋酸乙烯酯/乙烯 (VAE) 共聚物乳液。根据防水标准和不同防水部位选择相应的乳液制备不同的防水产品，满足客户对防水材料性能要求。

世界一流的乳液装置

南京化工基地从醋酸到醋酸乙烯单体(VAM)实现一体化生产，VAM是塞拉尼斯聚合物乳液部乙烯基产品的一种重要原料，这种一体化的形式可保障供给。乳液装置不仅包括合成现代化醋酸乙烯酯/乙烯 (VAE) 共聚物乳液的高压反应器，还包括生产高性能均聚物、共聚物和纯丙烯酸乳液的常压反应器。所有乳液产品均符合全球最高质量标准。

防水行业的创新解决方案

我们的持续创新始于德国法兰克福研发中心的广泛研发工作，并与本地化的技术服务团队结合。上海技术中心是我们面向亚洲地区的应用与开发实验室的总部，拥有最先进的建材检测设备和自身的建材行业专家，可根据客户的需求定制产品。

塞拉尼斯的VAE乳液具有低VOC、低气味、无APEO、无增塑剂的环保特性，还具有良好的成膜性能、柔韧性、耐酸碱性及耐候性。

塞拉尼斯为水性防水材料提供全面的解决方案：

- 聚合物乳液建筑防水涂料
- 聚合物水泥防水涂料
- 聚合物水泥防水浆料
- 聚合物水泥防水砂浆



CELVOLIT® 1318——高强度聚合物水泥防水材料专用乳液

- 低VOC、低气味、无APEO
- 优异的水泥相容性
- 拉伸强度高
- 广泛的配方适应性
- 良好的抗流挂性
- 可使用时间长
- 与基面优异的粘结力

CELVOLIT® 1320 ——高性能聚合物水泥防水涂料专用乳液

- 低VOC、低气味、无APEO
- 优异的水泥相容性
- 令人满意的施工性
- 使用更少的增塑剂达到良好的延伸率
- 低温下抗开裂性能优异

CELVOLIT® 1350 ——不含增塑剂的高性能聚合物水泥防水涂料专用乳液

- 低VOC、低气味、无APEO
- 配方中无需添加增塑剂即可达到延伸率要求
- 与基材粘结力强
- 良好的耐水性（非渗透性）
- 与水泥、填料和助剂相容性好

CELVOLIT® 1309 ——聚合物水泥防水浆料专用乳液

- 低VOC、低气味、无APEO
- 优异的水稀释储存稳定性
- 良好的耐水性（非渗透性）
- 适用于高液粉比浆料配方

产品	聚合物类型	Tg °C	MFFT °C	固体含量 %	Brookfield 黏度 mPa·s	转子/ RPM	pH	应用领域
Celvolit® 1318	醋酸乙烯酯/乙烯	9	0	54.5-56.5	3200-4400	4/20	4-5	<ul style="list-style-type: none">• 聚合物水泥防水涂料• 双组分防水砂浆
Celvolit® 1320	醋酸乙烯酯/乙烯	0.8	0	54.5-56.5	3000-5000	4/20	4-5	<ul style="list-style-type: none">• 聚合物水泥防水涂料• 双组分防水砂浆
Celvolit® 1350	醋酸乙烯酯/乙烯	-10	0	54-56	1000-5000	4/20	4.5-6	<ul style="list-style-type: none">• 聚合物水泥防水涂料• 双组分防水砂浆
Celvolit® 1309	醋酸乙烯酯/乙烯	12	0	54-56	100-1200	3/20	4-5	<ul style="list-style-type: none">• 聚合物水泥防水涂料



The chemistry inside innovation™

EMULSION POLYMERS

www.celanese.com/emulsion-polymers

塞拉尼斯（中国）投资有限公司

中国上海市浦东张江高科技园区金科路4560号
邮编：201210
电话：+86 21 38619288
传真：+86 21 38619588
E-Mail: Info.Emulsions.CN@celanese.com

印度

"Commerz" Office 2A
International Business Park,
Oberoi Garden City
Off Western Express Highway
Goregaon (East), Mumbai 400063, India.
电话：+91 22 66112000
传真：+91 22 67989589

泰国

1093/123, 22nd Floor
Central City Tower 1 Off ice
Bangna-Trad Road, Bangna
Bangkok 10260, Thailand
电话：+66 2 7456674
传真：+66 2 7456674

澳大利亚

Suite 11 / 231 Bay Rd
Sandringham, VIC 3191
Australia
电话：+61 3 95856888
传真：+61 3 95856899

©2014 塞拉尼斯公司及其分支机构版权所有，保留所有权利。

本出版物于2014年7月印刷，它基于塞拉尼斯的知识现状，塞拉尼斯对其不承担更新义务。因为产品的使用条件已超出塞拉尼斯的控制范围，所以塞拉尼斯不提供任何明示或暗示的担保，也不承担任何与本信息的使用途有关的责任。此处的任何内容不得视为是对按照任何专利进行操作的许可或侵犯任何专利权的建议。